

KARTA INFORMACYJNA

Draw Way 7315

OPIS PRODUKTU:

Draw Way 7315 jest bezbarwnym i bezzapachowym odparowującym, syntetycznym środkiem smarowym opracowanym dla potrzeb wysoko obciążonych procesów obróbkowych: tłoczenia „żeber” oraz ciągnięcia kołnierzy, w szczególności w przemyśle urządzeń klimatyzacyjnych i wymiany ciepła. **Draw Way 7315** zawiera w swoim składzie polimery syntetyczne oraz dodatki typu EP, co pozwala na zaoferowanie najwyższej klasy produktu wykorzystywanego przy ciągnięciu kołnierzy bez stosowania oleju.

Draw Way 7315 zawiera specjalne dodatki bezpopiołowe zapewniające znakomite lutowanie elementów.

Spełnia wymagania **FDA** dotyczące kontaktu z żywnością :

BAZA : 21 CFR 172 3650 - 172 3620 (B)

DODATKI : 21 CFR 178 3570 - 178 3910

ZASTOSOWANIA PRODUKTU:

Draw Way 7315 stanowi najlepszy wybór wówczas, gdy potrzeby produkcyjne wymagają zwiększonych wysokości kołnierza i / lub indywidualnego uformowania kołnierza. „Odparowujący” charakter tego jedynego w swoim rodzaju produktu całkowicie eliminuje konieczność późniejszego czyszczenia. **DrawWay 7315** jest używany głównie do obróbki elementów aluminiowych, lecz może także być wykorzystywany przy innych operacjach wykonywanych przy małych obciążeniach, związanych z kształtowaniem plastycznym części z metali żelaznych.

Draw Way 7315 można nakładać poprzez rozpylanie, zanurzanie, lub pędzlem.

Draw Way 7315 jest kompatybilny z freonami i HFC 134A.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI ZE STOSOWANIA:

- Po użyciu „odparowuje” w temperaturze pokojowej, nie wymagając późniejszego czyszczenia elementów.
- Nie plami aluminium.
- Nie zawiera wody powodującej jełczenie, tym samym zapewniając optymalny okres trwałości w produktach zbiornikach.
- Dobra trwałość matrycy i narzędzi.
- Czysty, świeży produkt nie zawiera olejów.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA:

Draw Way 7315 należy używać w postaci, w jakiej został dostarczony.

WŁASNOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE Wartości	: Jednostka	ASTM metoda
Gęstość 797.0	kg/m ³	D 1298
lepkość w 40 °C 1.8	mm ² /s	D 445
lepkość w 100 °C -	mm ² /s	D 445
temp. wrzenia 180.0	°C	D 86
temp. zapłonu 63.0	°C	D 93
Prężność par w 37.8 °C 5.0	mbar	D 323

Draw Way 7315 nie zawiera oleju mineralnego oraz niebezpiecznych składników.

PRZEWÓZ I MAGAZYNOWANIE:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od 5 do 35 °C.

OPAKOWANIE:

30, 200 litrów i luz.

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ I PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO:

Wszystkie informacje dotyczące Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska oraz inne specyficzne informacje powinny być zaczerpnięte z Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego.